

SikaGrund®-P plus

Lösemittelfreier, wässriger Haftgrund für die Parkettverlegung

Construction

Produkt- beschreibung

SikaGrund-P plus ist ein einkomponentiger Voranstrich auf Basis von aktiviertem Silikat. **SikaGrund-P plus** wird 1:1 mit Wasser verdünnt.

Anwendungsgebiete:

SikaGrund-P plus kann als Haftgrund für die elastischen SikaBond Parkettklebstoffe auf saugenden Untergründen wie z.B. Zementestrichen und Beton eingesetzt werden. **SikaGrund-P plus** wird auch als Voranstrich auf saugenden Untergründen für die Spachtel- und Ausgleichsmassen **SikaLevel-300**, **SikaLevel-300 Extra** und **Sika Patch-250** eingesetzt.

Produktmerkmale/ Vorteile:

- Geruchslos
- Schnelle Verarbeitung
- Hohergebiebig, 1:1 wasserverdünnbar
- Schnelle Trocknung
- Lösemittelfrei
- Kennzeichnungsfrei

Produktdaten

Farbton: Blau

Gebindegröße: Kanister 5 Liter

Lagerfähigkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum

Lagerbedingungen: Bei kühler und trockener Lagerung in ungeöffneten Originalgebinden bei Temperaturen zwischen + 10°C und + 25°C.
Vor Frost schützen.



Technische Daten

Kennwerte:

Kennwerte		Anmerkungen
Dichte	1,0 kg/l	
Mischungsverhältnis	1:1 mit Wasser	
Verbrauch	0,10 bis 0,20 l/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes	1:1 mit Wasser ver- dünnte Mischung
Trocknung/Wartezeiten (abhängig von Lufttemperatur und -feuchte)	12 Stunden 3- 6 Stunden	bei Raumtemperatur + 12°C + 20°C

Die Grundierung muss in jedem Fall vor dem Klebstoff- bzw. Spachtelauftrag trocken sein.

Systeminformation

**Untergrund-
beschaffenheit:** Der Untergrund muß verlegereif, d. h. eben, fest, sauber, trocken, riß- und staubfrei sein.

Verarbeitungshinweise

Bitte beachten: **SikaGrund-P plus** im Verhältnis 1 : 1 mit Wasser verdünnen und durch kräftiges Rühren vermischen. Mit einer Bürste, Schaumstoff- oder Fellrolle gleichmäßig dünn auf die Oberfläche des Bodens auftragen. Pfützenbildung vermeiden. Die Trocknungszeiten bis zum Klebstoffauftrag einhalten.
Nur auf saugenden, mineralischen Untergründen einsetzen.

Wichtige Hinweise

Gefahrenhinweise: Für den Umgang mit unseren Produkten sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten.
Auf Wunsch stellen wir Ihnen unser Systemdatenblatt (Kennziffer 7510) "Hinweise zum Arbeitsschutz beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH" zur Verfügung.

Datenbasis: Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

Rechtshinweise: Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte, oder unter www.sika.de aktuell downgeloadet werden kann.



Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 107
70439 Stuttgart
Telefon (07 11) 80 09-0
Telefax (07 11) 80 09-321

Stuttgarter Str. 139
72574 Bad Urach
Telefon (0 71 25) 9 40-0
Telefax (0 71 25) 9 40-321

Rieter Tal
71665 Vaihingen/Enz
Telefon (0 7042) 109-0
Telefax (0 7042) 109-180

